



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал: Trendo

Эффект: ЭФФЕКТ НЕЖНОГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЕЛКА

Видео по нанесению: <https://majestic-decor.ru/e/soho>

Страница: 1 из 2

Подготовка поверхности: Материал Trendo (Трендо) наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017 (раздел 7 «Отделочные работы»).

Слой 1: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием

Грунтовку Deep Primer (Дип Праймер) разбавить в соотношении 1:1 чистой водой комнатной температуры.

Шаг 2 – Нанесение материала

Валиком (737)¹ нанести подготовленную к применению на шаге 1 грунтовку Deep Primer (Дип Праймер) на ровную, чистую, сухую, обеспыленную поверхность.

Дать высохнуть 4 часа.

Слой 2: Шаг 1 – Нанесение материала

На подготовленную поверхность нанести грунтовку Sharks skin Primer (Шаркскин Праймер) , колерованную в цвет покрытия Trendo (Трендо). Материал наноситься валиком (737)¹, в труднодоступных местах - кистью (235)¹ в один слой (для контрастных оснований - в два слоя) . При нанесении Sharks skin Primer (Шаркскин Праймер) раскатывать материал до появления эффекта мелкой наждачной бумаги.

Дать высохнуть 6 часов.

Слой 3: Шаг 1 – Подготовка материала перед использованием

После высыхания грунтовки Sharks skin Primer (Шаркскин Праймер), перемешать в одной ёмкости количество материала Trendo (Трендо) из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения (номер партии указан на стикере банки).

Шаг 2 – Нанесение материала

Нанести первый слой Trendo (Трендо) . Материал наносить от угла до угла без перерывов участками 0,5-1,0 м² валиком (737)¹ или кельмой (5580)¹. Затем кельмой (5580)¹ непрерывными вращательными движениями разнести еще сырой материал до получения эффекта фактуры - COXO.

Дать высохнуть 2 часа.

Слой 4: Шаг 1 – Нанесение материала

Нанести второй слой Trendo (Трендо) . Материал наносить так же от угла до угла без перерывов участками 0,5-1,0 м² валиком (737)¹ или кельмой (5580)¹. Затем кельмой (5580)¹ непрерывными вращательными движениями разнести еще сырой материал до получения эффекта фактуры - COXO.

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа.

Примечание:

1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не оригинального инструмента.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал: Trendo

Эффект: ЭФФЕКТ НЕЖНОГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЕЛКА

Видео по нанесению: <https://majestic-decor.ru/e/soho>

Страница: 2 из 2

Время полного высыхания декоративного покрытия до возможности влажной уборки: 3 недели

Уход за готовым декоративным покрытием Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Примечание:

1 - Допускается применять аналогичный инструмент, позволяющий создать необходимый декоративный эффект. Качество конечного декоративного покрытия и декоративного эффекта не гарантируется при применении не оригинального инструмента.

Версия 1.0 от 01.08.2019