



Эффект матового перламутрового бархата

Основные характеристики: образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовый перламутровый бархат.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, кальцит (молотый мрамор), перламутровый серебряный пигмент, добавки, вода.

Плотность: 0,71 г/см³

Область применения: для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Нанесение: все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой для подготовки оснований под покраску Deep Primer (Дип Праймер), разбавленной водой в соотношении 1:1. Через 4 часа наносят пигментированную грунтовку под декоративные покрытия Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер), колерованную в цвет материала Stream Pearl. Грунтовку наносят валиком (737), в труднодоступных местах - кистью в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). Через 6 часов (после высыхания грунтовки) тщательно перемешать количество декоративного материала Stream Pearl, необходимое для отделки одной стены, потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Материал из разных партий следует перемешивать в одной ёмкости! **Эффект гладкого бархата:** первый слой наносят участками до 1 м² валиком (737) или кельмой (5580). Затем кельмой (5580) ещё сырой материал разнести разнонаправленными движениями до получения эффекта неориентированных мазков. Через 2 часа наносят второй слой по той же технологии. **Эффект рельефного бархата:** первый слой материала, предварительно разбавленного на 15 % (по объёму), наносят валиком (737). Через 2 часа участками до 1 м² валиком (737) наносят второй слой материала. Затем кельмой (5580) непрерывными вращательными движениями разнести ещё сырой материал до получения желаемого эффекта. Через 4 часа краем кельмы (5580) заполировать выступающие части полученной фактуры. Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Расход: 0,20 - 0,28 л/м² на два слоя. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа.

Колеровка: по специальному каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5

ТУ 20.30.11-045-52935415-2019

Инструмент



737



235



5580

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутинг", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016