



**Эффект матового вельвета с практичной
износостойкостью**

Основные характеристики: позволяет получать тонкое глубокоматовое слегка шероховатое покрытие, имитирующее матовый вельвет с практичной износостойкостью и обладающее высокой стойкостью к влажному истиранию (класс 1 по DIN EN 13300); выдерживает влажную уборку с применением моющих средств; в случае необходимости легко реставрируется.

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, специальный наполнитель, добавки, вода; колерованная краска содержит ещё водные пигментные пасты.

Область применения: для декоративной отделки стен, потолков и фризов помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Краску наносят на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые строительные плиты, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и/или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности. Качество поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в области применения, обрабатывают грунтовкой Deep Primer (Дип Праймер), разбавленной водой в соотношении 1:1 (по объёму). Через 4 часа на загрунтованную поверхность дополнительно наносят валиком (963) или кистью грунтовку Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер). Под колерованную краску грунтовку колеруют в цвет, близкий к цвету наносимой краски VelvetTouch (ВельветТач), при этом цвет грунтовки должен быть немного темнее цвета краски, чтобы можно было достичь оптимального декоративного эффекта. На поверхности с цветовой контрастностью грунтовку Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер) следует наносить в два слоя, второй слой наносят через 6 часов.

Нанесение: перед нанесением краску следует тщательно перемешать при этом колерованную краску одного цвета разных партий или из разных банок следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены/потолка/фриза или одного помещения и наносить на чистую сухую загрунтованную поверхность от угла до угла стены/на весь потолок/фриз без перерывов в нанесении при температуре окружающего воздуха плюс (15 - 25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С и при относительной влажности воздуха более 70 %. **Нанесение кельмой:** краску наносят кельмой (5580) двумя тонкими слоями с межслойной сушкой 4 часа. Каждый слой наносят участками площадью до 1 м² с неровными краями равномерными волнообразными движениями кельмы без сильного нажима с небольшими "наплывами". Затем, не допуская подсыхания материала, в течение 5 -10 мин после нанесения, кельмой приглаживают нанесенный слой до получения необходимого рисунка. Второй слой наносят аналогично первому, и он будет формировать окончательный рисунок. **Нанесение кистью:** материал VelvetTouch наносят короткими разнонаправленными мазками тонким слоем участками 0,5-1,0 м². Затем этой же кистью перекрестными движениями разглаживают материал до появления желаемого эффекта. Окончательную прочность покрытие приобретает через три недели после нанесения.

Расход: 0,16 - 0,26 л/м² в зависимости от выбранной фактуры и техники нанесения.

Колеровка: по каталогам VelvetTouch или SoftTouch. При подборе цвета необходимо учитывать, что на его восприятие влияют размер и освещённость поверхности, степень блеска покрытия краски и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: покрытие можно протирать мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается сильное увлажнение поверхности, применение абразивных чистящих средств, органических растворителей! Избегайте точечного интенсивного мытья. У колерованного продукта при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.

Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки краски, а также краску с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5 / 4,5 / 9

ТУ 20.30.11-045-52935415-2019

Инструмент



963



5580

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016