



Эффект мягкой матовой замши

Основные характеристики: образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее мягкую матовую замшу.

Состав: водная дисперсия винилового сополимера, наполнитель, добавки, вода.

Область применения: для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Нанесение: все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой для подготовки оснований под покраску Deep Primer (Дип Праймер), разбавленной водой в соотношении 1:1. Через 4 часа наносят пигментированную грунтовку под декоративные покрытия Sharkskin Primer (Шаркскин Праймер), колерованную в цвет материала SoftTouch. Грунтовку наносят валиком (737), в труднодоступных местах – кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). Через 6 часов (после высыхания грунтовки) тщательно перемешать количество декоративного материала SoftTouch, необходимое для отделки одной стены, потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Материал из разных партий следует перемешивать в одной ёмкости! **Нанесение в 2 слоя:** первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м². Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета. **Нанесение в 3 слоя:** первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м². Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета. Через 4 часа наносят третий слой материала, колерованного в сочетаемый цвет. Материал наносят кельмой (5580) тонким слоем участками до 1 м² разнонаправленными движениями частично перекрывая цвет первых двух слоев. Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Расход: 0,16-0,26 л/м². Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

Время высыхания декоративного покрытия: 24 часа.

Колеровка: по специальному каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: готовое покрытие можно протирать мягкой влажной губкой, без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств! Избегайте точечного интенсивного мытья. У колерованного продукта при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.

Срок годности: 2 года со дня изготовления в не вскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С. При длительном хранении допускается расслоение материала в банке. Перед нанесением материал обязательно тщательно перемешать!

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5

ТУ 20.30.11-045-52935415-2019

Инструмент



737



235



5580

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016